

Ficha de producto



MARCA

Super Acril

LINEA

Látex

PRODUCTO

Interior



DESCRIPCIÓN

Es una pintura formulada para decorar paredes de mampostería en interiores. Provee una terminación mate. Se puede obtener una amplia gama de colores con el agregado de **Entonadores Universales Fullpaint**. Mezclar el entonador con un poco de pintura aparte y luego incorporarlo lentamente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- **Color:** Blanco
- **Densidad:** 1.50 Kg./Lt.
- **Secado:**
 - Al tacto en 30 minutos.
 - Repintar después de transcurridas 4 hs.
 - La dureza final del polímero se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- **Poder cubriente:** Bueno.
- **Rendimiento:** 8 a 10 m² dependiendo de la porosidad y la absorción de la superficie.
- **Aplicación:** Diluir si fuere necesario con agua. Se aplica con pincel, rodillo, soplete, etc.
- **Limpeza de los elementos de trabajo:** Enjuagar con detergente y abundante agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.

Las imperfecciones deberán corregirse con *Enduido Plástico* para interiores.

Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.

Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.

En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

Se recomienda aplicar por lo menos una mano del *Fijador Sellador Concentrado* diluido 3 partes de agua por 1 de fijador. Seguidamente aplicar dos manos de *Látex Super Acril Interior*. Algunas superficies debido a su porosidad y absorción pueden requerir más manos tanto de fondo como de terminación.

Diluir con agua lo mínimo necesario para lograr un buen nivelado (10 a 20%).

Lavar los utensilios con agua y jabón.



Pinturas Misioneras S.R.L.

Central: Av Uruguay 4421
Posadas, Misiones. CP: 3330

☎ 0800 77 72468

www.pinturas-misioneras.com.ar

Ficha de producto



Mampostería

Superficies nuevas: Al iniciar la pintura sobre un revoque nuevo en primer lugar se debe superar la etapa de fraguado y formación de la piedra de cemento, lo que demanda 28 días, de aquí en más se debe considerar en el revoque, su alcalinidad, cohesión, porosidad y humedad.

Alcalinidad: se verifica con solución de fenoltaleina. Cualquier superficie que de positivo a la reacción con la solución de fenoltaleina, no está en condiciones de ser pintada. De no poder esperar más de los 28 días para pintar, se debe aplicar **Fijador Sellador** resistente a los álcalis que selle la superficie y evite el contacto de la pintura de terminación con las sustancias cáusticas.

Cohesión: Si el sustrato que se desmembra o se presenta polvoriento, fijarlo convenientemente con sucesivas aplicaciones de **Fijador Sellador** diluido según el caso.

Porosidad: Una superficie porosa requerirá mayor cantidad **Fijador Sellador** y de pintura para su sellado y terminación. Tendrá mayor tránsito de agua y será más propensa a las efloraciones salinas y se percudirá más fácilmente. Para mejorar la terminación de una pared muy porosa puede recurrirse al uso de **Enduido Plástico** para interiores o **Masilla Acrílica** para exteriores, aplicando Fijador Sellador antes y después.

Humedad: la humedad en exceso puede causar problemas serios a las pinturas, por tanto, no se debe iniciar un trabajo de pintura en tanto haya humedad en el sustrato.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios.

Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos.

No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control.

No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.

**Pinturas
Misioneras**

Pinturas Misioneras S.R.L.

Central: Av Uruguay 4421
Posadas, Misiones. CP: 3330

☎ 0800 77 72468

www.pinturas-misioneras.com.ar