

# Ficha de producto



## MARCA

Super Acril

## LINEA

Látex

## PRODUCTO

Exterior e Interior



## DESCRIPCIÓN

Es una pintura formulada para decorar paredes de mampostería en exteriores e interiores de baja exigencia. Provee una terminación mate. Se puede obtener una amplia gama de colores con el agregado de **Entonadores Universales Fullpaint**. Mezclar el entonador con un poco de pintura aparte y luego incorporarlo lentamente.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Color:** Blanco
- **Densidad:** 1.50 Kg./Lt.
- **Secado:**
  - Al tacto en 30 minutos.
  - Repintar después de transcurridas 4 hs.
  - La dureza final del polímero se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- **Poder cubriente:** Bueno.
- **Rendimiento:** 8 a 10 m<sup>2</sup> dependiendo de la porosidad y la absorción de la superficie.
- **Aplicación:** Diluir si fuere necesario con agua. Se aplica con pincel, rodillo, soplete, etc.
- **Limpieza de los elementos de trabajo:** Enjuagar con detergente y abundante agua.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Las imperfecciones deberán corregirse con **Enduido Plástico** para interiores.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Se recomienda aplicar por lo menos una mano del **Fijador Sellador Concentrado** diluido 3 partes de agua por 1 de fijador. Seguidamente aplicar dos manos de **Látex Super Acril Exterior e Interior**. Algunas superficies debido a su porosidad y absorción pueden requerir más manos tanto de fondo como de terminación.



 **Pinturas Misioneras**

Pinturas Misioneras S.R.L.

Central: Av Uruguay 4421  
Posadas, Misiones. CP: 3330

☎ 0800 77 72468

[www.pinturas-misioneras.com.ar](http://www.pinturas-misioneras.com.ar)

## Ficha de producto



- Diluir con agua lo mínimo necesario para lograr un buen nivelado (10 a 20%).
- Lavar los utensilios con agua y jabón.

### **Mampostería**

**Superficies nuevas:** Al iniciar la pintura sobre un revoque nuevo en primer lugar se debe superar la etapa de fraguado y formación de la piedra de cemento, lo que demanda 28 días, de aquí en más se debe considerar en el revoque, su alcalinidad, cohesión, porosidad y humedad.

**Alcalinidad:** se verifica con solución de fenoltaleina. Cualquier superficie que de positivo a la reacción con la solución de fenoltaleina, no está en condiciones de ser pintada. De no poder esperar más de los 28 días para pintar, se debe aplicar **Fijador Sellador** resistente a los álcalis que selle la superficie y evite el contacto de la pintura de terminación con las sustancias cáusticas.

**Cohesión:** Si el sustrato que se desmembra o se presenta polvoriento, fijarlo convenientemente con sucesivas aplicaciones de **Fijador Sellador** diluido según el caso.

**Porosidad:** Una superficie porosa requerirá mayor cantidad **Fijador Sellador** y de pintura para su sellado y terminación. Tendrá mayor transito de agua y será más propensa a las efloraciones salinas y se percudirá más fácilmente. Para mejorar la terminación de una pared muy porosa puede recurrirse al uso de **Enduido Plástico** para interiores o **Masilla Acrílica** para exteriores, aplicando Fijador Sellador antes y después.

**Humedad:** la humedad en exceso puede causar problemas serios a las pinturas, por tanto, no se debe iniciar un trabajo de pintura en tanto haya humedad en el sustrato.

Responsable Técnico  
Ing. Daniel Rizzolo

[fabrica@pinturas-misioneras.com.ar](mailto:fabrica@pinturas-misioneras.com.ar)

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios.

Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos.

No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control.

No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.



 **Pinturas  
Misioneras**

**Pinturas Misioneras S.R.L.**

Central: Av Uruguay 4421  
Posadas, Misiones. CP: 3330

☎ 0800 77 72468

[www.pinturas-misioneras.com.ar](http://www.pinturas-misioneras.com.ar)