

fullpaint

LÍNEA
Pisos

PRODUCTO
Esmalte PU- 2C



DESCRIPCIÓN

Pintura bicomponente formulada con resina Acrílica hidroxilada para ser endurecida con polisocianato alifático. El Esmalte PU para pisos puede ser aplicado tanto en interiores, como en el exterior.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: A pedido.
- Densidad: 1.15 Kg./Lt.
- Relación de mezcla en volumen A:B → 2:1
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Por mano: 10 m² x litro x 40 micrómetros.
 - Trabajo terminado: 3 m² (tres manos).
- Secado: Dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.
 - Vida útil de la mezcla: 1 hora.
 - Curado: Al tacto entre 1 a 2 Hs.
 - Tiempo entre manos: 4 Hs. Mínimo y antes de 24 Hs. Máximo.
 - Alcanza su dureza final luego de 7 días.
- Sólidos en peso: 60%
- Sólidos en volumen 52%
- Presentación:
 - Kit de 1,5 litros (1L de parte A y 0,5 de parte B).
 - Kit de 6 litros (4L de parte A y 2L de parte B).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Revestimiento de gran resistencia a los más variados ataques químicos, impermeable, de extremada dureza y resistencia a la abrasión. Especialmente formulada para pintar o señalar pisos, destacándose su dureza y resistencia al sol, lluvia y ataque químico. Presenta excelente terminación y brillo decorando así al sustrato y proporcionando facilidad de limpieza. Se puede aplicar en tanques, tuberías, mampostería, estructuras de hormigón y hierro.

Cantidad de manos: 3 (tres).

Está formulado para ser aplicado por medio de pincel, rodillo o soplete; diluido convenientemente con Diluyente PU Fullpaint, aproximadamente un 10%. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo (ver boletín técnico de seguridad). Efectuar el lavado de las herramientas con diluyente PU Fullpaint y luego con abundante agua y detergente.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
 - En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
 - Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
 - No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
 - No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco. Mantener entre 0 °C y 25 °C, en envases de origen, cerrados. Vida útil: parte A 1 año, parte B 6 meses.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
 - Diluir solamente el material que se va a utilizar.
 - No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
 - Lavar las herramientas con diluyente PU y luego con abundante agua y detergente.

Inflamable: 1° categoría.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.