

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Hydro Fondo PU



DESCRIPCIÓN

Es un sellador elaborado con polímeros acrílicos y uretánicos en dispersión acuosa. Presenta buen poder de bloqueo de exudaciones y buen anclaje. Se utiliza como base para el Plastificante Poliuretánico Fullpaint Acuoso.

CARACTERÍSTICAS

- Apariencia: Líquida lechoso
- Tipo de acabado: Sellador de base acuosa acrílico-uretánica.
- No volátiles: Aprox. 35%
- Viscosidad: 17 sec. FC4
- Ph: Aprox. 4
- Densidad: 1.03 kg/dm³
- Tiempo de secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto de 20 a 30 minutos
 - Luego de pasadas de 12 a 24 hs. de aplicado, se lija y se aplica la hydro laca para madera.

- Herramientas de la aplicación: Pincel o aplicador plano o soplete
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - 12-15 m² / litro (100-120g/m²) por mano
- Punto de inflamación: No inflamable
- Vencimiento: Por lo menos 1 año, desde la fecha de producción, en recipiente original
- Seguridad de acabado: No peligroso
- Almacenamiento: Almacenar en lugar seco. Evitar cambios bruscos de temperatura.

APLICACIÓN

- Se aplica en un primer paso sobre la madera con el fin de evitar las manchas que puede llegar a producir el tanino o exudaciones resinosas.
- 1ra mano: La forma de preparación del mismo es diluyendo 1 a 1 con agua.
- Manos siguientes: 10 a 20%
- Las herramientas se lavan primero con agua y detergente, y luego se enjuagan con agua limpia.

PREPARACIÓN DE LA MADERA

- La madera a pintar tiene que encontrarse seca, libre de suciedad, grasitud microorganismos, humedad y/o pintura en mal estado.
- Pulir o acabar el pulido con una lija 150 o 180, no utilizar viruta de acero. Aspirar minuciosamente, luego limpiar con un trapo apenas húmedo para remover la totalidad del polvo.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.