

fullpaint

LÍNEA:

Imprimaciones

PRODUCTO:Fijador al agua
resistente al álcalis**DESCRIPCIÓN**

Formulado para ser utilizado en superficies complejas. Es resistente a la alcalinidad y además evita la formación de manchas blancas. Es de bajo olor, lo cual permite usarlo en interiores. **Reemplaza al fijador al aguarrás.**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Transparente.
- Secado: Depende del espesor de la película y las condiciones ambientales.
- Secado al tacto: 30 min. (Según espesor y condiciones ambientales).
- Pintura terminación: Después de 4hs.
- Rendimiento: según la absorción de la superficie.
- De 10 a 20 m2 por litro. (
- Presentación: 1, 4 y 10 L.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.

- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

- Se recomienda su uso en paredes entizadas y/o deterioradas. También debe aplicarse antes y después del enduido.
- Aplicación: Rodillo o pincel.
- Dilución: 1 parte de Fijador extra resistente en 3 partes de agua.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- Efectuar el lavado de las herramientas con abundante agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.