

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Barniz Marino



DESCRIPCIÓN

Constituye un protector de madera contra agentes bióticos y abióticos. Mantiene la fibra de la madera humectada evitando la pérdida de elasticidad de la misma y favoreciendo su conservación y aspecto. Está provisto de agentes activos que evitan el desarrollo en la madera de hongos, insectos, bacterias y algas. También contiene agentes repelentes del agua y absorbentes de radiación UV.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Transparente.
- Aspecto: Brillante.
- Densidad: 0.87 Kg/Lt.
- Usos: Barniz protector para maderas de alta calidad, uso exterior.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.

- Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.
- Tiempo de secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: de 3 a 4 horas.
 - Repintado: de 6 Hs.
 - Secado duro: A partir de 48 a 72 horas.
- Agentes Biocida:
 - 3-yodo-2-propinil butil carbamato 0.132%
 - Cipermetrin 0.165%

APLICACIÓN

En caso de utilizar pincel o rodillo, diluir con *Aguarrás Fullpaint*. Al aplicar con soplete, diluir con *Thinner Fullpaint*.

- Primera mano: Diluir la primera en partes iguales.
- Manos siguientes:
 - 10% a pincel.
 - 20% con soplete.

Limpieza de los elementos de trabajo: Usar aguarrás mineral y luego enjuagar con detergente y abundante agua.

Presentación:

¼, ½, 1, 4 y 20 litros.

Responsable Técnico

Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.