

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Sellador X3



DESCRIPCIÓN

Es un Sellador nitro celulósico para maderas vírgenes. Permite sellar la porosidad natural de la madera, sirviendo de base para los productos de acabado. Es de fácil lijado, permitiendo pulir mejor la madera. Uniforma la absorción mejorando el rendimiento y la terminación de las lacas y barnices.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Ámbar transparente.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - De 4 a 6 m² por litro en trabajo terminado.
- Sólidos: 36% en peso
- Densidad: 0.93 Kg/Lt.
- Secado: Dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto 15 a 20 minutos.
 - Tiempo de repintado: 30 minutos
 - Secado duro 6 Hs.
- Solvente: Thinner Estandar Fullpaint

PREPARACIÓN

Por cada 1 litro de producto, agregarle 3 litros de diluyente; hacerlo en forma paulatina, agitando. No seguir introduciendo diluyente hasta que la porción anterior se incorporó al sellador.

APLICACIÓN

A soplete, 2 manos cruzadas. Con pincel, dos manos en sentido de la veta de la madera. Dejar secar de 15 a 20 minutos entre mano. Con elevada humedad ambiente puede aparecer el efecto de blanqueo, en ese caso adicionar retardante al diluyente. No pintar bajo una humedad ambiente superior al 80 % h.r.

Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo (*ver boletín técnico de seguridad*).

Limpieza de los elementos de trabajo: Efectuar el lavado de las herramientas con aguarrás o thinner y luego con abundante agua y detergente.

Inflamable de 1º categoría.

Presentaciones:
1, 4 y 20 litros.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.