

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Laca Nitro



CARACTERÍSTICAS

Es una laca nitrocelulósica que ofrece una terminación de categoría; provee alto brillo y dureza. Debido a su alto contenido de sólidos puede aplicarse directamente sobre la madera. Para economizar y lograr un mejor acabado es conveniente aplicar sobre Sellador X3. Es recomendada para maderas en interiores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Sólidos: 45% en peso
- Rendimiento: Dependiendo de la porosidad y la absorción de la superficie.
 - 12 a 16 m² x litro x mano.
- Densidad: 0.93 Kg/Lt.

- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto 15 a 20 minutos.
 - Tiempo de repintado: 30 minutos.
 - Secado duro 6 Hs.
- Color: Ámbar transparente
- Solvente: Thinner Especial Fullpaint
- Terminaciones: Brillante; Semi Mate; Mate

APLICACIÓN

Dilución: A a litro de Laca Nitro agregar de 1 a 1,5 litros de diluyente.

Herramienta:

- Soplete: 2 manos cruzadas.
- Pincel: 2 manos en sentido de la veta de la madera.

Dejar secar 30 minutos entre mano.

Con elevada humedad ambiente puede aparecer el efecto de blanqueo, en ese caso adicionar retardante al diluyente. No pintar bajo una humedad ambiente superior al 80 % h.r

Responsable Técnico

Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.