

fullpaint

LÍNEA:

Construcción

PRODUCTO:

Acrílico Binder



DESCRIPCIÓN

El Acrílico Binder Fullpaint es un acrílico que cuando se mezcla con cemento y otros agregados, mejora la adherencia, plasticidad, y trabajabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Base Química: Emulsión acuosa a base de resinas sintéticas.
- Densidad: 1,015 kg/lts, a 20°C.

USOS RECOMENDADOS

El Acrílico Binder Fullpaint es ideal para realizar puentes de adherencia entre superficies de hormigón, morteros, mamposterías y revoques, terminación de sustratos en los que se desea disminuir el desprendimiento de polvo y arena, morteros de nivelación, carpetas, bacheos y reparaciones, reparaciones de hormigones y mamposterías, entre otros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, limpia y libre de grasas o aceites. Se deben eliminar la parte floja y mal adherida. Las manchas de grasas o aceites pueden limpiarse con agua caliente y detergente,

o si fuera necesario con sodacáustica al 10%, enjuagando luego con abundante agua limpia. Aquellos sustratos muy impregnados tendrán que ser picados hasta llegar a generar una base sana y limpia. Cumplido esto, hay que humedecer bien la superficie, en lo posible desde el día anterior a la aplicación del mortero.

APLICACIÓN

Se entrega listo para usar y se utiliza agregado al agua de amasado o empastado, en las siguientes dosificaciones: en general desde 1:1 hasta 1:5 (1 parte Acrílico Binder Fullpaint: 5 partes de agua), dependiendo de la aplicación.

Vierta parte de la solución de medición en un recipiente de mezcla adecuado. Mientras se agita lentamente, agregue la mezcla de cemento y arena a la solución de medición y mezcle bien. Se logra una mezcla uniforme y sin grumos.

Lechada para puentes de adherencia: Mezclar 1 parte de cemento y 1 parte de arena. Agregar hasta obtener una consistencia bien fluida agua de mezcla formada por una parte de Acrílico Binder Fullpaint y 1 parte de agua.

Mezclas cementicias para revoques, bacheos y pisos: Mezclar: 1 parte de cemento y 3 partes de arena. Agregar agua de mezcla conteniendo 1 parte de Acrílico Binder Fullpaint y 2 partes de agua, hasta la consistencia deseada.

Presentación: 1, 5 y 20 L.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.