

PLUSCAR**LÍNEA:**

Automotor

PRODUCTO:

Laca Nitro sintética

**DESCRIPCIÓN**

Resina de nitrocelulosa, alquídica, maleica, solventes y aditivos especiales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Colores: Negro deportivo, gris grafito, aluminio, blanco y transparente.
- Aspecto: Satinada.
- Densidad: 0.97 Kg./Lt.
- Rendimiento: 12 a 14 m²/Lt./mano, logrando un espesor de película seca aproximado de entre 40 a 30 micrones

- Tiempo de Secado:
 - Al tacto: 15 minutos
 - Tiempo entre manos: 4 a 8 Hs.

Dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.

- Solvente de dilución: Thinner Especial.

USOS

Indicado para terminación en general de los más variados materiales, sobre el fondo apropiado. Tiene excelente resistencia a la intemperie, solidez de color y alto brillo.

MÉTODO APLICACIÓN

Por cada 1 parte en volumen de Laca Nitrosintética PlusCar, añadir 1 (una) parte de Thinner Especial.

Regular la presión del aire de la pistola entre 40 y 50 lb/pulg² y aplicar manos sucesivas a intervalos de 10 minutos.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

[fabrica@pinturas-misioneras.com.ar](mailto:fabbrica@pinturas-misioneras.com.ar)

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.