

fullpaint

LÍNEA:

Vial

PRODUCTO:

Demarcación Caucho

DESCRIPCIÓN

Pintura de terminación para demarcación de pavimentos y pisos en general. Formulada a base de resina acrílica, pigmentos y aditivos de excelente calidad.

Formulada para alto tránsito, y alta exigencia, con el fin de ser aplicada en calles y rutas para señalización. Se puede incorporar perlas reflectivas para agregar efecto visual.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Amarillo, blanco y negro.
- Aspecto: Semi brillo
- Rendimiento: Varía según la superficie y el espesor de la película.
 - 12 a 14 m²/Lt./mano, logrando un espesor de película seca aproximado de entre 50 a 40 micrómetros.
- Tiempo de Secado: Dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto 30 minutos.
 - Tiempo entre manos: 4 a 8 horas
 - Secado duro 8 Hs.
- Solvente de dilución: Diluyente caucho Fullpaint
- Sólidos en volumen: 46 %
- Presentación: 1, 4, 20 y 200 litros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.

- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete diluido convenientemente. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo.

Dilución: Diluyente Caucho Fullpaint.

- Primera mano: Diluir en partes iguales
 - Segunda y tercera: Diluir entre 10% y 20%.
- Efectuar el lavado de las herramientas con diluyente caucho y luego con abundante agua y detergente.
- Las perlas reflectivas deben incorporarse a la película en forma de sembrado mientras se encuentra húmeda.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas diluyente caucho y luego con agua y detergente.

Inflamable: 1° categoría

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.