

fullpaint

LÍNEA

Pisos

PRODUCTO

Epoxi Pisos AS



DESCRIPCIÓN

Pintura bicomponente formulada con resina Epoxi. Alto contenido de sólidos y reticulable químicamente. El Epoxi Pisos AS es solamente para aplicar en interiores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: A pedido
- Densidad: 1.42 Kg./Lt.
- Relación de mezcla en volumen A:B → 3:1
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Por mano: 9 m² x litro x 100 micrómetros.
 - Trabajo terminado: 3 m² (tres manos).
- Secado: Dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente
 - Vida útil de la mezcla: 1 hora
 - Curado: Al tacto entre 2 a 4 Hs
 - Tiempo entre manos: 4 Hs. Mínimo y 24 Hs. Máximo.
 - Alcanza su dureza final luego de 7 días.
- Sólidos en volumen: 90%.
- Presentación:
- Kit de: 1 litro (0,750 L Parte A + 0,250L de Parte B).
- Kit de: 4 litros (3L Parte A + 1L de Parte B).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.
- Aplicar una mano de Imprimación Epoxi Fullpaint.

APLICACIÓN

Revestimiento para pisos industriales, de gran resistencia a los más variados ataques químicos, impermeable, de extremada dureza y resistencia a la abrasión. Presenta excelente terminación y brillo decorando así al sustrato y proporcionando facilidad de limpieza. Puede utilizarse para protección de tanques, tuberías, mampostería, estructuras de hormigón y hierro donde se desee una protección extra contra ataque químico o abrasivo otorgando además buena estética.

Está formulado para ser aplicado, sin uso de solventes, por medio de pincel, rodillo o llana; evitando así los inconvenientes del evaporado de diluyentes en lugares poco ventilados o totalmente cerrados. No obstante, si la situación así lo requiere, puede ser diluido con diluyente Epoxi y ser aplicado a soplete y Air Less. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo (ver boletín técnico de seguridad).

Cantidad de manos: 3 (tres).

Dilución: Diluyente Epoxi Fullpaint.

Diluir lo mínimo necesario, 10% aproximadamente.

Precaución: no inhalar los vapores provenientes de los envases una vez abiertos, en especial el componente B, al destaparlo libera gases fuertes que pueden producir irritación de las vías respiratorias.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco. Mantener entre 0 °C y 25 °C, en envases de origen, cerrados. Vida útil: 1 año.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con diluyente epoxi y luego con abundante agua y detergente.

Inflamable: 1° categoría.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.