

## fullpaint

### LÍNEA:

Madera

### PRODUCTO:

Hydro Lasur



### DESCRIPCIÓN

La madera por su propiedad higroscópica, su anatomía fibrosa, la presencia de nudos, vasos resinosos y la diferencia de densidad entre madera temprana y tardía, es un sustrato notablemente dinámico y a veces (por aparición de residuos resinosos) reactivo con las pinturas. Estudios realizados en campo y laboratorio nos llevaron a formular el hydrolasur Maderas, el cual presenta alta elasticidad, impermeabilidad al agua e hidrorrepelencia. Su formulación cuenta con protectores UV dándole excelente resistencia al sol, haciendo de este Lasur un producto ideal para proteger y decorar madera al exterior. Con un brillo leve satinado

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Transparente.
- Densidad: 1 Kg/Lt.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
  - Al tacto en 30 minutos.

- Repintar después de transcurridas de 1 a 4 hs, según las condiciones climáticas.

- La dureza final del polímero se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.

- Propiedades de la película: Forma un film elástico, impermeable, hidrorrepelente y de alta adherencia sobre la madera.

- Rendimiento: Dependiendo de la porosidad y la absorción de la superficie.

- 8 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano,

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

### APLICACIÓN

Diluir con agua lo mínimo necesario para lograr un buen nivelado (10 a 20%).

Se aplica con: pincel, rodillo, soplete, etc.

Se recomienda aplicar por lo menos tres manos de Hydro Lasur Maderas. Algunas superficies debido a su porosidad y absorción pueden requerir más manos.

Limpieza de herramientas:

Lavar con detergente y abundante agua.

Responsable Técnico

Ing. Daniel Rizzolo

[fabrica@pinturas-misioneras.com.ar](mailto:fabrica@pinturas-misioneras.com.ar)

### Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

### Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.