

## fullpaint

**LÍNEA:**  
Madera

**PRODUCTO:**  
Lasur



### DESCRIPCIÓN

Versión más moderna de barnices formulados con resinas alquídicas. Tienen un alto contenido de aceite y baja viscosidad para favorecer la penetración.

Constituye un protector de madera contra agentes bióticos y abióticos. Mantiene la fibra de la madera humectada evitando la pérdida de elasticidad de la misma y favoreciendo su conservación y aspecto.

Está provisto de agentes activos que evitan el desarrollo en la madera de hongos, insectos, bacterias y algas. También contiene agentes repelentes del agua y absorbedores e inhibidores de radiación UV.

### CARACTERÍSTICAS

- Color: Transparente, cristal, natural, caoba, roble, roble oscuro, nogal y blanco pátina.
- Colores intensos: Amarillo y bermellón (*ideal para pintar vigas*)
- Terminación: Satinada
- Densidad: 0.87 Kg/Lt.

- Rendimiento: : Dependiendo de la porosidad y la absorción de la superficie.
  - 12 a 14 m<sup>2</sup>
- Tiempo de secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
  - Al tacto: de 3 a 4 horas.
  - Tiempo entre manos: 6 Hs.
  - Secado duro: a partir de 48 a 72 horas.
- Agentes Biocida:  
3-yodo-2-propinil butil carbamato: 0.132%  
Cipermetrina: 0.165%

### APLICACIÓN

Se aplica con pincel, rodillo, soplete.

#### • 1ra mano:

En madera nueva, a fin de mejorar la penetración, se aconseja diluir 2 partes de Lasur con 1 parte de diluyente. En maderas de poca porosidad, se aconseja una dilución de 1:1.

#### • Manos siguientes:

- Soplete: Diluir 20% a 30% con Thinner Fullpaint.
- Pincel o rodillo: Diluir 10 a 20% con Aguarrás Fullpaint.

Limpieza de los elementos de trabajo: Usar aguarrás mineral y luego enjuagar con detergente y abundante agua.

Presentación:  
1, 4 y 20 L.

Responsable Técnico  
Ing. Daniel Rizzolo

[fabrica@pinturas-misioneras.com.ar](mailto:fabrica@pinturas-misioneras.com.ar)

### Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

### Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.