

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Barniz sintético



DESCRIPCIÓN

Barniz para proteger y decorar madera que se encuentran en interiores. Resalta las propiedades de la madera, evita el percutido y facilita la limpieza de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Transparente.
- Aspecto: Brillante, satinado y mate.
- Densidad: 0.908 Kg./Lt.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.
- Tiempo de Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: de 3 a 4 horas.
 - Repintado: 6 horas.
 - Secado duro: a partir de 48 a 72 horas.
- Solvente de dilución: Aguarrás, solvente industrial o thinner.

APLICACIÓN

Puede ser aplicado a pincel o soplete diluido convenientemente. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo. Efectuar el lavado de las herramientas con aguarrás o thinner y luego con abundante agua y detergente.

- Pincel o rodillo: Si la madera es nueva, se recomienda comenzar con barniz diluido en partes iguales (1 a 1 en volumen) con *Aguarrás Mineral Fullpaint*. Esto cumplirá la función de sellar la madera y facilitar el lijado, una vez seco, para lograr una superficie pulida. Seguidamente se aplican las manos necesarias hasta lograr la terminación que se busca diluyendo un 20% a 30% aproximadamente, dejando secar entre manos.
- Soplete: Se recomienda usar para diluir *Thinner Estándar Fullpaint*, siguiendo el mismo criterio anterior, diluir para la primera mano 1 a 1 en volumen, y en las siguientes utilizar 20% a 30% de thinner, dejando secar entre manos.

Presentación: ¼, 1/2 1, 4 y 20 litros.

Inflamable: 1º categoría.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.