

fullpaint

LÍNEA:

Imprimaciones

PRODUCTO:

Skim



DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento formulado para ser aplicado en paredes, del lado interior; con el fin de revestirla generando una membrana porosa. Forma un revestimiento que actúa como membrana amortiguadora de la humedad, facilitando su libre circulación por capilaridad hacia afuera de la pared. Con este producto se soluciona el mal aspecto que produce la humedad cuando ampolla y descascara enduidos y masillas convencionales. Se moldea sobre la pared, adhiriendo sin dejar interfase en la que podrían proliferar hongos. Se puede pintar, se recomienda látices que no ocluyan los poros de la membrana.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Gris claro. Colores especiales a pedido.
- Densidad: 1 Kg./Lt.
- Contenido de sólidos: 70% (por ciento en peso)
- Propiedades de la película: Adhiere sobre mampostería, forma una capa porosa. Posee protección contra los hongos. Es pintable.
- Secado: Depende del espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: 30 minutos.
 - Repintado: 4 horas.
 - Secado duro: 6 a 8 horas.
- Rendimiento: Para hacer una membrana de 1 a 2 mm se necesitan 1.5 a 3 litros por metro cuadrado. Varía según la superficie y el espesor de la película.
- Presentación: 1, 4, 10 y 15 L.
- Solvente de dilución: Agua

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Se recomienda para revestir paredes interiores que tiene problemas de humedad ascendentes, por deficiencias en la capa aislante del cimiento. No bloquea la humedad, la conduce hacia afuera de la pared por capilaridad, sin que se produzcan daños en la membrana.

Primer paso: Aplicar una mano de *Fijador al Aguarrás Fullpaint*.

Segundo paso: Aplicar en forma de enduido *Fullpaint Skim*, generando un espesor de 1 a 2 milímetros.

Se puede utilizar: Rodillo, espátula, llana, pincel o pistola de aire a presión para recubrimientos pastosos y de textura.

Terminación: espátula o llana similar a un reboque fin. Y rodillo y equipo de aire para un terminación similar al revestimiento texturado.

Diluir si fuere necesario con agua.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.