

PLUSCAR**LÍNEA:**

Automotor

PRODUCTO:

Primer

**DESCRIPCIÓN**

Indicado para preparar superficies metálicas para repintado, general o parcial de vehículos automotores. Se puede aplicar como base para la terminación con lacas nitrocelulósicas, acrílicas y poliéster de secado a aire.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Colores: Gris y blanco.
- Aspecto: Mate
- Densidad: 1.20 Kg/Lt
- Rendimiento: 8 a 10 m²/Lt./mano, logrando un espesor de película seca aproximado de entre 30 a 40 micrones

- Secado:
 - Al tacto: 10 minutos.
 - Manipuleo: 30 minutos.
 - Secado final: 2 a 4 horas.

Dependiendo del espesor de película y las condiciones ambientales.

- Solvente de dilución: Thinner Especial Pluscar.

Composición:

Resinas alquídicas, nitrocelulósicas, cargas, pigmentos y solventes.

APLICACIÓN

Por cada parte en volumen de Primer Universal pluscar, añadir 1 a 1 partes de Thinner Especial Pluscar.

Regular la presión del aire de la pistola entre 40 y 50 lb/pulg² y aplicar dos a tres manos cruzadas a intervalos de 5 a 10 minutos.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.