

fullpaint

LÍNEA

Pisos

PRODUCTO

Imprimación epoxi 2C



DESCRIPCIÓN

Pintura bicomponente formulada a base de resina epoxi reticulable químicamente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Transparente.
- Densidad: 0.875 Kg./Lt.
- Relación de mezcla A:B → 1 : 1.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - 5 a 8 m² por litro y por mano.
- Secado: Varía según la porosidad del sustrato.
 - Vida útil de la mezcla: 12 Hs.
 - Tiempo entre manos: 6 a 8 Hs.
- Dilución: Diluir en partes iguales (1:1) con Diluyente Epoxi Fullpaint, una vez mezclado la partes A con la parte B.
- Presentación:
 - Kit de 2L (1L de parte A y 1L de parte B).
 - Kit de 8L (4L de parte A y 4L de parte B).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

Cumple la función de anclaje profundo del revestimiento y sellado de los poros para uniformar la absorción. Presentando buena adherencia en contacto con humedad.

Rodillo, pincel, soplete, etc. Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo (ver boletín técnico de seguridad). Efectuar el lavado de las herramientas con Diluyente Epoxi Fullpaint y luego con abundante agua y detergente.

Cantidad de manos: 1 (una).

Precaución: No inhalar los vapores provenientes de los envases una vez abiertos, en especial el componente B, al destaparlo libera gases fuertes que pueden producir irritación de las vías respiratorias.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con Diluyente Epoxi Fullpaint y luego con abundante agua y detergente.

Inflamable: 1° categoría.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.