

fullpaint

LÍNEA:

Pisos

PRODUCTO:

Hydro PU Pisos

**DESCRIPCIÓN**

Es una laca poliuretánica en agua. Formulada para la protección y decoración de pisos de cemento, ladrillos, lasjas y similares, dándole un realce a sus cualidades de textura y apariencia. Tiene excelente desempeño al tránsito y es apto para uso exterior.

Evita la formación de hongos, algas o manchas, otorga un excelente brillo, impermeabilidad y fácil limpieza ya que reduce la porosidad original de las superficies como pueden ser concretos, hormigones y microcemento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Totalmente transparente.
- Aspecto: Brillante (Satinado y Mate a pedido)
- Vehículo: Resina poliuretánica al agua modificada con polímeros acrílicos.
- Secado: Depende de las condiciones ambientales (humedad y temperatura)
 - Al tacto: 30 min
 - Repintado: 2 a 4 hs
 - Dureza final: Se alcanza a partir de las 72 horas.
- Propiedades de la película: Totalmente transparente. Muy dura. Sin tack residual.
- Rendimiento: dependiendo de la porosidad y la absorción de la superficie.
 - 6 a 8 m² por litro y por mano.
- Solvente de dilución: Agua
- Limpieza de los elementos de trabajo: Lavar con detergente y abundante agua.
- Presentaciones: 1 y 5 L.

USOS

Por su dureza, resistencia es muy recomendable para pisos de cemento y superficies que estarán sometida a constante fricción como mesadas de hormigón y micro cemento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, resto de materiales, humedad, etc. Para una correcta adherencia se recomienda realizar una limpieza profunda eliminando, restos de ceras, y residuos de otros productos. Tratamiento previo, se recomienda verificar que el piso cuente con barrera de vapor con el fin de asegurarse que no se marque con manchas blancas de humedad contenida.

Metodología de aplicación:

Diluir en relación de 1 de producto al 10% de agua, para mejorar su trabajabilidad, con pad (aplicador de ceras) para distribuir de manera uniforme con el fin de evitar dejar macas y zonas sobre cargadas.

Dejar secar durante 30 min. Lijar suavemente con hojas de lija 200, quitar el polvo con paño seco. La 2° mano con una dilución al 10% con agua. Repetir estos pasos las veces necesarias hasta lograr el espesor y brillo deseado.

Se recomienda protectores de plásticos en las patas de mobiliario para evitar el rayado de la pintura.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.

- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.