

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Sellador Ureico 2C



DESCRIPCIÓN

Es un sellador de altos sólidos y baja viscosidad, endurecido químicamente. Permite sellar la porosidad natural de la madera, sirviendo de base para los productos de acabado. Uniforma la absorción mejorando el rendimiento y la terminación de las lacas y barnices. Esto le proporciona un secado duro en corto tiempo. Posee aditivos de lijado para facilitar esta tarea. Se recomienda su uso para pisos y muebles, en ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Sólidos: 60% en peso
- Rendimiento: 8 a 12 m² x litro x mano
- Densidad: 0.93 Kg/Lt.

- Secado:
 - Al tacto: 15 a 20 minutos.
 - Tiempo de repintado: 30 minutos
 - Secado duro: 6 Hs.
- Color: Ámbar transparente
- Solvente: Thinner Especial Fullpaint

APLICACIÓN

Preparación: Por cada litro de Sellador Ureico 2C agregar 1 litro de *Thinner Especial Fullpaint*. Agregar el catalizador respetando la proporción. Parte A: 1L y parte B: 0,60cc

A soplete, 2 manos cruzadas. Con pincel, dos manos en sentido de la veta de la madera. Dejar secar de 30 minutos entre mano. Con elevada humedad ambiente puede aparecer el efecto de blanqueo, en ese caso adicionar retardante al thinner. No pintar bajo una humedad ambiente superior al 80 % h.r.

Rendimiento: Cada litro rinde alrededor de 30 m² por mano dependiendo de la porosidad de la madera.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.