

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Laca Ureica 2C



DESCRIPCIÓN

Es una laca de altos sólidos y baja viscosidad, que endurece por reacción química formando enlaces uretanos. Esto le proporciona un secado duro en corto tiempo. Tiene excelente brillo y dureza. Es un recubrimiento ideal para muebles, pisos y madera en general de interiores, donde se requiere dureza y resistencia al frote. Soporta el manoseo constante y se limpia con facilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Sólidos: 60% en peso
- Rendimiento: De 10 a 12 m2 por litro por mano
- Densidad: 0.95 Kg/Lt.
- Secado:
 - Al tacto: 30 a 60 minutos
 - Repintado: 60 minutos.
 - Secado duro: 2 horas
- Color: Transparente, blanco y negro.
- Terminación: Brillante y satinada
- Solvente: Thinner especial Fullpaint

Composición

Resina ureica, solventes oxigenados y aditivos.

APLICACIÓN

Preparación del material

- Lijado
- Limpieza de polvo y grasitud
- Aplicación de sellador
- Lijado fino
- Aplicación del plastificante ureico.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Catalizado: Por cada litro de Laca, agregar 60 cm³ de catalizador.
- Dilución: Por cada litro de laca Ureico agregar 1 litro de thinner especial Fullpaint.

APLICACIÓN

Técnica dependiendo de la herramienta de aplicación

Se recomienda Soplete (40 a 50 lbs/pulg²), en caso de usar pincel, tener en cuenta que el tiempo de secado es muy rápido y dificulta su aplicación.

Soplete: 2 (dos) manos cruzadas.

Pincel: 2 (dos) manos en sentido de la veta de la madera

Pasado los 60 minutos y comprobando que este seco, aplicar una segunda mano.

Con elevada humedad ambiente puede aparecer el efecto de blanqueo, en ese caso adicionar retardante al thinner. No pintar con humedad ambiente superior al 80% HR.

IMPORTANTE

Antes de utilizar "Laca ureica 2C Fullpaint" sobre la madera, debe aplicarse "Sellador ureico de 2C Fullpaint" para lograr una excelente adherencia y buen rendimiento del producto.

El catalizado y dilución es en igual proporción a la utilizada en "Laca ureica Fullpaint".

Responsable Técnico

Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.